



7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПРОВОЛОКА КОНСТАНТАНОВАЯ
НЕИЗОЛИРОВАННАЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5307—77

Издание официальное

1210 =

БЗ 9—93



**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**



ГОСТ 5307-77, Проволока константановая неизолированная. Технические условия
Constant noninsulated wire. Specifications

**ПРОВОЛОКА КОНСТАНТАНОВАЯ
НЕИЗОЛИРОВАННАЯ**

Технические условия

Constant noninsulated wire.
Technical requirements

ГОСТ

5307—77

ОКП 18 4790

Дата введения 01.01.78

Настоящий стандарт распространяется на холоднотянутую константановую неизолированную проволоку круглого сечения, применяемую для электротехнических целей. Проволока предназначена для работы при температуре не выше 500 °С.

Требования разд. 1, 2 (за исключением пп. 2.4а, 2.6, 2.7), 3, 4 и 5 являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм					
Диаметр	Предельные отклонения	Диаметр	Предельные отклонения	Диаметр	Предельные отклонения
0,020 0,025 0,030 0,040	—0,002	0,070 0,080 0,090	—0,005	0,15 0,16 0,18 0,20	—0,02
0,050 0,060		—0,004		0,10 0,12 0,14	

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1977

© Издательство стандартов, 1994

Периздание с изменениями

Продолжение табл. 1

мм

Диаметр	Предельное отклонение	Диаметр	Предельное отклонение	Диаметр	Предельное отклонение
0,33	—0,02	0,85	—0,03	2,00	—0,06
0,35		0,90		2,25	
0,38		1,00	2,50		
0,40		1,10	2,75		
0,45		1,20	3,00		
0,50		1,30			
0,55		1,40			
0,60		1,50	—0,04	3,50	—0,07
0,65	1,60	4,00			
0,70	1,70	4,50			
0,75	1,80	5,00			
0,80	1,90				

Примечания:

1. Теоретическая масса 1000 м проволоки приведена в приложении 1.

2. По требованию потребителя проволоку диаметрами 0,10—0,20 мм изготовляют с предельными отклонениями:

для диаметров 0,10—0,15 мм — (минус) 0,012 мм;

для диаметров 0,16—0,20 мм — (минус) 0,016 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Овальность проволоки не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.

Условные обозначения проставляют по схеме:

Проволока	Д	КР	X	X	...	XX	...	X	ГОСТ 5307—77
Способ изготовления									
Форма сечения									
Точность изготовления									
Состояние									
Размеры (диаметр, мм)									
Длина									
Марка									
Особые условия									
Обозначение стандарта									

при следующих сокращениях:

способ изготовления:

холоднодеформированная

—Д;

форма сечения:

круглая

—КР;

точность изготовления:	нормальная	—Н;
состояние:	мягкая	—М;
	твердая	—Т;
длина	на катушках	—КТ;
	в мотках, бухтах	—БТ;
особые условия:	для эмалирования	—Э;
	со светлой поверхностью	—С.

Вместо отсутствующих данных ставится знак «Х» (кроме обозначения особых условий).

Примеры условных обозначений:

Проволока нормальной точности изготовления, твердая, диаметром 0,15 мм, на катушках, из константана марки МНМц40—1,5:

Проволока ДКРНТ 0,15 КТ МНМц40—1,5 ГОСТ 5307—77

То же, мягкая, диаметром 4,0 мм, в бухтах, со светлой поверхностью, из константана марки МНМц40—1,5:

Проволока ДКРНМ 4,0 БТ МНМц40—1,5 С ГОСТ 5307—77

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Проволока должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Проволоку изготовляют из константана марки МНМц40—1,5 с химическим составом по ГОСТ 492—73.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. По состоянию металла проволока должна быть: диаметром 0,09 мм и менее — твердой.

диаметром св. 0,09 мм — твердой и мягкой.

2.3. Поверхность проволоки должна быть чистой, гладкой, без трещин и расслоений.

Допускаются отдельные поверхностные дефекты глубиной не более предельных отклонений по диаметру (после контрольной зачистки).

Допускаются на поверхности мягкой проволоки цвета побежалости и местное окисление.

Примечание. По требованию потребителя мягкую проволоку диаметром 0,5 мм и более, предназначенную для дальнейшего волочения, изготовляют со светлой поверхностью.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. Удельное электрическое сопротивление проволоки должно соответствовать указанному в табл. 2.

Таблица 2

Состояние металла	Удельное электрическое сопротивление при 20—25°C, мКОМ·м
Мягкий	0,455±0,015
Твердый	0,490±0,030

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.4а. Электрическое сопротивление 1 м проволоки приведено в приложении 2. Температурный коэффициент электрического сопротивления проволоки приведен в приложении 3.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.5. Механические свойства проволоки должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3*

Состояние материала	Диаметр проволоки, мм	Временное сопротивление σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение после разрыва δ , %, не менее
Твердое	0,02—5,00	Не менее 640(65)	—
Мягкое	0,10—0,45	440—640(45—65)	15
	0,50—5,00	440—640(45—65)	20

2.6. Масса отрезка проволоки в мотке или на катушке приведена в приложении 4.

Количество мотков (катушек) пониженной массы не должно быть более 10% массы партии.

2.5; 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.7. Твердая проволока диаметром 1 мм и более должна выдерживать изгиб на 180°.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки одного способа и точности изготовления, одного состояния, одного диаметра и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

условное обозначение проволоки;

массу нетто партии;

номер партии;

результаты испытания удельного электрического сопротивления, а по требованию потребителя — результаты испытаний на изгиб, растяжение и химический состав;

количество мест.

Масса партии не должна превышать 1000 кг.

По согласованию изготовителя с потребителем для проволоки диаметром более 0,6 мм масса партии не должна превышать 2500 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

3.2. Для контроля размеров и качества поверхности проволоки применяют одноступенчатый нормальный план выборочного контроля по альтернативному признаку в соответствии с ГОСТ 18242—72, с приемочным уровнем дефектности 2,5%. План выборочного контроля приведен в табл. 5а. Отбор проволоки в выборку осуществляют «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321—73.

Таблица 5а

Количество мотков (катушек) в партии, шт.	Количество контролируемых мотков (катушек), шт.	Браковочное число
6—50	5	1
51—150	20	2
151—280	32	3
281—500	50	4
501—1200	80	6
1201—3200	125	8

Примечание. Если объем партии не превышает пяти мотков (катушек), проводят сплошной контроль.

Партия считается годной, если число мотков (катушек) с результатами измерений, не соответствующими требованиям табл. 1 и п. 2.3, менее браковочного числа, приведенного в табл. 5а.

Допускается изготовителю проводить сплошной контроль качества поверхности и размеров проволоки.

По требованию потребителя контролю качества поверхности и размеров проволоки подвергают каждый моток (катушку).

Допускается изготовителю контролировать качество поверхности и размеров проволоки в процессе производства.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3. Для испытания проволоки на растяжение и изгиб отбирают три мотка (катушки) партии. Испытание на растяжение и изгиб проводят периодически по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. Для определения удельного электрического сопротивления отбирают десять мотков (катушек) партии. Если в партии менее десяти мотков (катушек), то проверяют каждый моток (катушку).

3.5. Для проверки химического состава отбирают два мотка (катушки) от партии.

Допускается определять химический состав на предприятии-изготовителе на пробах, отобранных от расплавленного металла.

3.6. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей (кроме качества поверхности и размеров) по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии.

Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Осмотр поверхности проволоки производят без применения увеличительных приборов.

4.2. Измерение проволоки диаметром от 0,02 до 0,09 мм и проволоки диаметрами 0,10—0,20 мм повышенной точности производят оптиметром по ГОСТ 28798—90 с ценой деления шкалы 0,001 мм, проволоки диаметром свыше 0,09 мм — микрометром по ГОСТ 6507—90 с ценой деления 0,01 мм.

Измерение диаметра проволоки, поставляемой в мотках, производят в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного сечения проволоки в начале, конце и в середине мотка. Допускается измерять диаметр проволоки другим инструментом, обеспечивающим соответствующую точность измерения.

Диаметр проволоки от 0,02 до 0,09 мм включительно допускается определять взвешиванием отрезков проволоки длиной 200 мм на весах с погрешностью не более 1%.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех взвешиваний.

Масса отрезка проволоки длиной 200 мм должна соответствовать указанной в табл. 5.

4.3. Для испытания на растяжение от каждого отобранного мотка (катушки) вырезают по одному образцу.

Отбор проб проводят по ГОСТ 24047—80. Испытание проволоки на растяжение проводят по ГОСТ 10446—80 на образцах с расчетной длиной 100 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Диаметр проволоки, мм	Масса отрезка, кг
0,020	0,45—0,56
0,025	0,74—0,87
0,030	1,10—1,26
0,040	2,02—2,24
0,050	2,96—3,50
0,060	4,38—5,03
0,070	5,91—6,85
0,080	7,86—8,95
0,090	10,10—11,32

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4.4. Испытание проволоки на изгиб должно проводиться по ГОСТ 14019—80. Изгиб проволоки производят вокруг оправки диаметром, равным диаметру проволоки, до параллельности обоих концов образца, при этом проволока не должна ломаться.

4.5. Для определения химического состава от каждого отобранного мотка (катушки) вырезают по одному образцу. Отбор и подготовку проб проводят по ГОСТ 24231—80.

Химический состав проволоки определяют по ГОСТ 25086—87, ГОСТ 6689.1-92 — ГОСТ 6689.23-92, или другими методами, обеспечивающими необходимую точность определения. При возникновении разногласий в оценке химического состава анализ проводят по ГОСТ 25086—87, ГОСТ 6689.1-92 — ГОСТ 6689.23-92.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Определение удельного электрического сопротивления проволоки должно проводиться по ГОСТ 7229—76 методом двойного моста, обеспечивающим измерение сопротивления с погрешностью не более 1%.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Проволока диаметром менее 0,50 мм наматывается на катушки, диаметром 0,50 мм и более — в мотки.

Допускается по требованию потребителя проволоку диаметром от 0,50 до 0,80 мм включительно наматывать на катушки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Проволока должна быть намотана на катушки или свернута в мотки правильными перепутанными рядами, без резких изгибов и должна легко сматываться с катушек.

Расстояние между верхним рядом проволоки и краем щеки катушки должно быть не менее 2 мм.

Намотка на катушки должна исключать возможность вращения проволоки вокруг сердечника катушки.

5.3. Каждая катушка (моток) должна состоять из одного отрезка проволоки без сrostков, скруток и узлов.

5.4. Концы проволоки на катушках должны быть прочно закреплены.

5.5. Каждый моток должен быть перевязан мягкой проволокой диаметром не менее 0,35 мм по ГОСТ 3282—74 не менее чем в двух местах симметрично по окружности мотка со скручиванием проволоки не менее трех витков. Мотки проволоки одной партии связывают в бухты. Каждая бухта должна быть прочно перевязана проволокой диаметром не менее 1 мм по ГОСТ 3282—74 не менее чем в трех местах равномерно по окружности бухты с прокладкой из бумаги по ГОСТ 8273—75 в местах перевязки со скручиванием проволоки не менее пяти витков.

5.6. К каждой бухте или мотку, если он не связан в бухту, должен быть прикреплен фанерный или металлический ярлык, на каждую катушку должна быть наклеена этикетка с указанием на них: товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

условного обозначения проволоки;

номера партии;

штампа технического контроля.

5.5; 5.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5.7. Проволока диаметром 1 мм и менее должна быть упакована в плотные деревянные ящики типов I и II по ГОСТ 2991—85 или деревянные ящики и металлические ящичные поддоны по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991—85 и ГОСТ 9570—84, высланные бумагой по ГОСТ 8273—75, ГОСТ 8828—89 или картоном по ГОСТ 9347—77, ГОСТ 9421—80. Габаритные размеры ящиков по ГОСТ 21140—88.

Мотки или бухты проволоки диаметром более 1 мм должны быть обернуты по длине окружности нетканым материалом (мягкая проволока со светлой поверхностью предварительно должна быть обернута бумагой по ГОСТ 8828—89) по нормативно-технической документации, или другими видами упаковочных материалов, обеспечивающими сохранность продукции, за исключением льняных и хлопчатобумажных тканей и перевязаны проволокой диаметром не менее 0,5 мм по ГОСТ 3282—74 или синтетическим шпагатом по спирали. Наружный диаметр мотка или бухты не должен превышать 1000 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять другие ящики и другие перевязочные и упаковочные мате-

риалы, по прочности не уступающие перечисленным выше, и обеспечивающие сохранность качества продукции.

Упаковка продукции в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы — по ГОСТ 15846—79, группа «Металлы и металлические изделия».

Масса грузового места не должна превышать 80 кг.

5.8. Грузовые места должны быть сформированы в транспортные пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 24597—81 на поддонах по ГОСТ 9078—84. Формирование пакетов из ящиков допускается осуществлять и без поддонов с применением деревянных брусков размером не менее 50×50 мм и бухт проволоки диаметрами более 1 мм с использованием пакетируемых строп из проволоки диаметром не менее 5 мм по ГОСТ 3282—74.

Масса транспортного пакета не должна превышать 1250 кг, высота — 1350 мм.

Для обеспечения сохранности пакета при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах транспортные пакеты должны быть скреплены продольно и поперечно с обвязкой каждого ряда грузовых мест проволокой диаметром не менее 3 мм по ГОСТ 3282—74 со скручиванием концов проволоки не менее пяти витков или лентой размерами не менее 0,3×30 мм по ГОСТ 3560—73 со скреплением концов в замок.

Для обеспечения устойчивости пакетов при многоярусной загрузке сверху пакета должен быть установлен щит или другое приспособление.

5.7; 5.8. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

5.9. Бухты или мотки проволоки допускается транспортировать в универсальных контейнерах по ГОСТ 20435—75 или по ГОСТ 22225—76, или ящичных поддонах без упаковки в ящики, при этом каждая бухта или моток проволоки диаметром 1 мм и менее и мягкая проволока со светлой поверхностью диаметрами более 1 мм должны быть обернуты по длине окружности в бумагу по ГОСТ 8828—89 или по ГОСТ 9569—79 и перевязаны проволокой диаметром не менее 0,5 мм по ГОСТ 3282—74 по спирали. Бухты или мотки проволоки диаметром более 1 мм допускается транспортировать в универсальных контейнерах и закрытых ящичных поддонах без упаковки в упаковочные материалы (кроме светлой проволоки).

В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

условного обозначения проволоки;

номера партии;

массы брутто и нетто грузов
штампа технического контро

5.10. Транспортная маркиро

5.11. Проволоку транспортир

тых транспортных средствах
возки грузов, действующими на
транспортировании железнодоро
и малотоннажными отправлениями

5.9—5.11. (Измененная реда

5.12. При транспортировании
быть защищена от механичес
и активных химических веществ

При соблюдении указанных
свойства проволоки при хранен

(Измененная редакция, Изм

Теоретическая масса 1000 м проволоки

Диаметр проволоки, мм	Площадь поперечного сечения, мм ²	Теоретическая масса 1000 м проволоки, кг	Диаметр проволоки, мм	Площадь поперечного сечения, мм ²	Теоретическая масса 1000 м проволоки, кг
0,020	0,000314	0,0028	0,70	0,3848	3,425
0,025	0,000491	0,0044	0,75	0,4418	3,932
0,030	0,000707	0,0063	0,80	0,5027	4,474
0,040	0,001257	0,0112	0,85	0,5675	5,051
0,050	0,001963	0,0175	0,90	0,6362	5,662
0,060	0,002827	0,0252	1,00	0,785	6,990
0,070	0,003848	0,0342	1,10	0,950	8,458
0,080	0,005027	0,0447	1,20	1,131	10,066
0,090	0,006362	0,0566	1,30	1,327	11,810
0,10	0,00785	0,0699	1,40	1,539	13,697
0,12	0,01131	0,1007	1,50	1,767	15,726
0,14	0,01539	0,137	1,60	2,011	17,893
0,15	0,01767	0,157	1,70	2,270	20,203
0,16	0,02011	0,179	1,80	2,545	22,651
0,18	0,02545	0,227	1,90	2,835	25,232
0,20	0,03142	0,280	2,00	3,142	27,946
0,22	0,03801	0,338	2,25	3,974	35,369
0,25	0,04909	0,437	2,50	4,909	43,690
0,28	0,06158	0,548	2,75	5,935	52,822
0,30	0,07069	0,629	3,00	7,069	62,914
0,33	0,08553	0,761	3,50	9,616	85,582
0,35	0,09621	0,856	4,00	12,560	111,784
0,38	0,1134	1,009	4,50	15,896	141,474
0,40	0,1257	1,119	5,00	19,625	174,063
0,45	0,1590	1,415			
0,50	0,1964	1,748			
0,55	0,2376	2,115			
0,60	0,2827	2,516			
0,65	0,3318	2,953			

Примечание. Теоретическая масса вычислена при плотности сплава 8,9 г/см³.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Электрическое сопротивление константановой проволоки

Диаметр проволоки, мм	Электрическое сопротивление 1 м проволоки, Ом	
	мягкой	твердой
	при удельном электрическом сопротивлении от 0,45 до 0,48 мкОм · м	при удельном электрическом сопротивлении от 0,46 до 0,52 мкОм · м
0,020	—	1465—2290,75
0,025	—	936,86—1253,01
0,030	—	650,64—844,16
0,040	—	365,95—458,55
0,050	—	234,36—312,88
0,060	—	162,72—211,12
0,070	—	119,54—156,72
0,080	—	91,51—117,70
0,090	—	72,30—91,68
0,10	57,33—95,48	58,60—103,58
0,12	39,79—61,15	40,67—66,24
0,14	29,24—42,44	29,89—45,98
0,15	25,47—36,17	26,03—39,19
0,16	22,38—31,19	22,87—33,79
0,18	17,68—23,87	18,08—25,86
0,20	14,32—18,86	14,64—20,43
0,22	11,84—15,28	12,10—16,55
0,25	9,17—11,55	9,37—12,52
0,28	7,31—9,04	7,47—9,80
0,30	6,37—7,80	6,51—8,44
0,33	6,26—6,37	5,38—6,89
0,35	4,68—5,61	4,78—6,08
0,38	3,97—4,72	4,06—5,11
0,40	3,58—4,23	3,66—4,59
0,45	2,83—3,31	2,89—3,58
0,50	2,29—2,65	2,34—2,87
0,55	1,89—2,18	1,94—2,36
0,60	1,59—1,82	1,63—1,97
0,65	1,36—1,59	1,39—1,72
0,70	1,17—1,36	1,20—1,48
0,75	1,02—1,18	1,04—1,28
0,80	0,895—1,03	0,915—1,12
0,85	0,793—0,909	0,811—0,985
0,90	0,707—0,807	0,723—0,875
1,00	0,573—0,663	0,586—0,718
1,10	0,474—0,544	0,484—0,589
1,20	0,398—0,454	0,407—0,492
1,30	0,339—0,385	0,347—0,417
1,40	0,292—0,330	0,299—0,358

Диаметр проволоки, мм	Электрическое сопротивление 1 м проволоки, Ом	
	мягкой	твердой
	при удельном электрическом сопротивлении от 0,45 до 0,48 мкОм · м	при удельном эле сопротивлении от 0,45 мкОм · м
1,50	0,255—0,287	0,260—0,292
1,60	0,224—0,251	0,229—0,256
1,70	0,198—0,222	0,203—0,227
1,80	0,177—0,197	0,181—0,201
1,90	0,158—0,177	0,162—0,181
2,00	0,143—0,162	0,146—0,165
2,25	0,113—0,127	0,116—0,130
2,50	0,0917—0,103	0,0937—0,105
2,75	0,076—0,084	0,077—0,085
3,00	0,064—0,071	0,065—0,072
3,50	0,047—0,052	0,048—0,053
4,00	0,036—0,040	0,037—0,041
4,50	0,028—0,031	0,029—0,032
5,00	0,023—0,025	0,023—0,025

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Температурный коэффициент электрического сопротивления константановой проволоки

Температурный коэффициент электрического сопротивления про
константана марки МНМц 40—1,5 в диапазоне температур 20—100°С
в пределах от минус 2 до плюс $6 \cdot 10^{-5}$ град⁻¹.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

Диаметр проволоки, мм	Масса отрезка проволоки в мотке (на катушке), кг, не менее	
	нормальная	повышенная
0,020—0,025	0,020	0,005
0,030—0,050	0,030	0,005
0,060—0,090	0,075	0,010
0,10—0,25	0,150	0,015
0,28—0,45	0,500	0,025
0,50—1,00	1,500	0,150
1,10—1,50	3,000	0,300
1,60—3,00	5,000	1,000
3,50—5,00	7,000	2,000

Примечание. Нормальная масса проволоки в мотке, предназначенной для эмалирования, должна быть: не менее 5 кг — для проволоки диаметром 1,00—1,10 мм;

не менее 6 кг — для проволоки диаметром 1,20—1,50 мм;

не менее 7 кг — для проволоки диаметром 1,60—2,00 мм.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. Ф. Шевакин, д-р. техн. наук; З. И. Потапенко (руководитель темы)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.01.77 № 122

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5307—69

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 492—73	2.1	ГОСТ 9570—84	5.7
ГОСТ 2991—85	5.7	ГОСТ 10446—80	4.3
ГОСТ 3282—74	5.5, 5.7, 5.8, 5.9	ГОСТ 14019—80	4.4
ГОСТ 3560—73	5.8	ГОСТ 14192—77	5.10
ГОСТ 6507—90	4.2	ГОСТ 15846—79	5.7
ГОСТ 6689.1-92—		ГОСТ 18242—72	3.2
ГОСТ 6689.23-92	4.5	ГОСТ 18321—73	3.2
ГОСТ 6933—81	4.2	ГОСТ 20435—75	5.9
ГОСТ 7229—76	4.6	ГОСТ 21140—88	5.7
ГОСТ 8273—75	5.5, 5.7	ГОСТ 22225—76	5.9
ГОСТ 8828—89	5.7, 5.9	ГОСТ 24047—80	4.3
ГОСТ 9078—84	5.8	ГОСТ 24231—80	4.5
ГОСТ 9347—74	5.7	ГОСТ 24597—81	5.8
ГОСТ 9421—80	5.7	ГОСТ 25086—87	4.5
ГОСТ 9569—79	5.9	ГОСТ 28798—90	4.2

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 16.10.92 № 409

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в мае 1982 г., декабре 1986 г., октябре 1992 г. (ИУС 9—82, 3—87, 7—92)

Редактор **И. В. Виноградская**
Технический редактор **В. Н. Прусакова**
Корректор **В. С. Черная**

Сдано в набор 12.04.94. Подп. в печ. 20.05.94. Усл. печ. л. 0,93. Усл. кр.-отт. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,95. Тир. 300 экз. С 1396.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Ляляна пер., 6. Зак. 131